

FS No. 40

Artikelbeschreibung	Metallisiertes Stickgarn
Materialzusammensetzung	40% metallisiertes Polyester, 35% Polyamid, 25% Papier
Feinheit	dtex 220 / den 200
Aufmachung	5000 m Kone & 1000 m Spule
Nadelempfehlung	65/9 – 75/11

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

Waschechtheit (bei 60 °C)	DIN EN ISO 105-C03/M & S C4A	4-5
Wasserechtheit (4 Stunden bei 37 °C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4-5
Reibechtheit trocken (10 x Reiben auf trockenem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12/M & S C8	4
Reibechtheit nass (10 x Reiben auf nassem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12/M & S C8	3-4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4-5

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)	DIN EN ISO 105-B02	4-5
--	--------------------	-----

Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.

Mechanisch-Technologische Werte

Reißkraft cN (mittlere Höchstzugkraft in Zentinelton)	DIN EN ISO 2062	ca. 480
Dehnung (mittlere Höchstzugkraftdehnung in %)	DIN EN ISO 2062	ca. 35%

Besonderer Hinweis zur Oxidation:

Die Farben 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4021, 4022 und 4026 können von Oxidation nicht ausgeschlossen werden. Alle anderen Farben in dieser Qualität sind oxidationsbeständig.

Pflegekennzeichnung



Farbkartenummer

73

Zertifizierung

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anhang 4, Produktklasse II



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.